



平顶山市保成碳素有限公司

我们的策略是以质量赢得客户

Address: Cao Town, Pingdingshan Industrial Park

Website: www.bcgraphite.com

Tel: 86-0375-2122795 Email: chinagraphite@163.com

Isostatic pressing Graphite

| 规格 (mm) | 抗折 \geq (Mpa) | 抗压 \geq (Mpa) | 电阻 \leq ($\mu \Omega$ m) | 灰分 \leq (%) | 密度 \geq (g/cm^3) |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|------------------------|
| 1000*500*300 | 45 | 90 | 10~13 | 0.10 | 1.85 |
| 1000*520*160 | 45 | 90 | 10~13 | 0.10 | 1.85 |
| 1000*440*260 | 45 | 90 | 10~13 | 0.10 | 1.85 |
| 1200*500*300 | 45 | 90 | 10~13 | 0.10 | 1.85 |
| 1300*520*160 | 45 | 90 | 10~13 | 0.10 | 1.85 |
| 1230*500*400 | 45 | 90 | 10~13 | 0.10 | 1.85 |
| 690*390*190 | 45 | 90 | 10~13 | 0.10 | 1.85 |
| 400*400*300 | 45 | 90 | 10~13 | 0.10 | 1.85 |
| Dia520*520 | 45 | 90 | 10~13 | 0.10 | 1.85 |
| Dia560*420 | 45 | 90 | 10~13 | 0.10 | 1.85 |
| Dia560*520 | 45 | 90 | 10~13 | 0.10 | 1.85 |
| Dia650*620 | 45 | 90 | 10~13 | 0.10 | 1.85 |
| Dia700*690 | 45 | 90 | 10~13 | 0.10 | 1.85 |
| Dia780*700 | 45 | 90 | 10~13 | 0.10 | 1.85 |
| Dia600*600 | 45 | 90 | 10~13 | 0.10 | 1.85 |

