

平顶山市保成碳素有限公司

Pingdingshan Baocheng Graphite Co., Ltd.

Address: Cao town, Pingdingshan Industrial Park

TEL: 86-0375-2122795 Email: chinagraphite@163.com

Website: <http://www.bcgraphite.com>

## 高纯模压石墨

| 规格 (mm)             | 三浸四焙            |                 |                             |               |                                |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|
|                     | 抗折 $\geq$ (Mpa) | 抗压 $\geq$ (Mpa) | 电阻 $\leq$ ( $\mu \Omega$ m) | 灰分 $\leq$ (%) | 密度 $\geq$ (g/cm <sup>3</sup> ) |
| $\phi$ 106/110*250H | 35              | 68              | 10                          | 0.1           | 1.85                           |
| $\phi$ 135/160*250H | 35              | 68              | 10                          | 0.1           | 1.85                           |
| $\phi$ 200*250H     | 35              | 68              | 10                          | 0.1           | 1.85                           |
| $\phi$ 450/480*380H | 35              | 68              | 10                          | 0.1           | 1.85                           |
| $\phi$ 180*260      | 35              | 68              | 10                          | 0.1           | 1.85                           |

平顶山市保成碳素有限公司--高纯模压石墨三浸四焙

|                  |    |    |    |     |      |
|------------------|----|----|----|-----|------|
| φ 120*260        | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| φ 210*260        | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| Φ 330*260        | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 210*210*60/90H   | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 300*200*120H     | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 300*250*113H     | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 310*310*150H     | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 340*310*113H     | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 350*280*120/150H | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 350*280*160/180H | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 390*120*120H     | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 400*310*130/140H | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 400*310*150/160H | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 400*310*180H     | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 430*130*105/130H | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 400*310*180H     | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |

平顶山市保成碳素有限公司--高纯模压石墨三浸四焙

|                  |    |    |    |     |      |
|------------------|----|----|----|-----|------|
| 430*130*105/130H | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 440*260*130/140H | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 420*120*120      | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 450*200*150/210H | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 500*300*200H     | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 310*310*160      | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 430*140*140      | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 600*500*200      | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.83 |
| 410*310*150      | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 420*130*125      | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 530/570*400*200  | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 650*210*140H     | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 410*310*180      | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.85 |
| 780*300*200      | 35 | 68 | 10 | 0.1 | 1.83 |

平顶山市保成碳素有限公司--高纯模压石墨三浸四焙

