

平顶山市保成碳素有限公司

Pingdingshan Baocheng Graphite Co., Ltd.

Address: Cao town, Pingdingshan Industrial Park

TEL: 86-0375-2122795 Email: chinagraphite@163.com

Website: <http://www.bcgraphite.com>

高纯模压石墨 (High Purity Molded Graphite)

规格 (mm)	两浸三焙				
	抗折 \geq (Mpa)	抗压 \geq (Mpa)	电阻 \leq ($\mu \Omega$ m)	灰分 \leq (%)	密度 \geq (g/cm ³)
ϕ 106/110*250H	30	60	10	0.1	1.80
ϕ 135/160*250H	30	60	10	0.1	1.80
ϕ 200*250H	30	60	10	0.1	1.80
ϕ 450/480*380H	30	60	10	0.1	1.78
ϕ 180*260	30	60	10	0.1	1.80
ϕ 120*260	30	60	10	0.1	1.80

平顶山市保成碳素有限公司--高纯模压石墨两浸三焙

φ 210*260	30	60	10	0.1	1.80
Φ 330*260	30	60	10	0.1	1.80
210*210*60/90H	30	60	10	0.1	1.80
300*200*120H	30	60	10	0.1	1.80
300*250*113H	30	60	10	0.1	1.80
310*310*150H	30	60	10	0.1	1.80
340*310*113H	30	60	10	0.1	1.80
350*280*120/150H	30	60	10	0.1	1.80
350*280*160/180H	30	60	10	0.1	1.80
390*120*120H	30	60	10	0.1	1.80
400*310*130/140H	30	60	10	0.1	1.80
400*310*150/160H	30	60	10	0.1	1.80
400*310*180H	30	60	10	0.1	1.80
430*130*105/130H	30	60	10	0.1	1.80
440*260*130/140H	30	60	10	0.1	1.80
450*150*150H	30	60	10	0.1	1.80

平顶山市保成碳素有限公司--高纯模压石墨两浸三焙

450*200*150/210H	30	60	10	0.1	1.80
500*300*200H	30	60	10	0.1	1.80
490*300*180H	30	60	10	0.1	1.80
430*140*140	30	60	10	0.1	1.80
420*130*125	30	60	10	0.1	1.80
310*310*160	30	60	10	0.1	1.80
310*310*180	30	60	10	0.1	1.80
330*260*100/160H	30	60	10	0.1	1.80
380*350*160	30	60	10	0.1	1.80
380*350*180	30	60	10	0.1	1.80
570/530*400*200H	30	60	10	0.1	1.80
600*500*200	30	60	10	0.1	1.80
650*210*140	30	60	10	0.1	1.80
780*300*200	30	60	10	0.1	1.78